





## RÖFIX P50

### Wapeningsweefsel

Toepassing:	Systeem gekeurd glasvezel-versterkt universeel inzetbaar weefsel om in te bedden in de Røfix wapeningsen renoveermortels. Bestanddeel van het Røfix thermisch gevelisolatiesysteem als hoogwaardig wapeningsweefsel voor toepassingen in renovatiemortels voor binnen- en buitengebruik.
Materiaalbasis:	Alkalibestendig geweven verstevigend glasweefsel met hoogwaardige coating.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alkalibestendig</li> <li>• Goede hechting met pleisters</li> <li>• PVC-vrij</li> <li>• Vormvast</li> <li>• Vrij van weekmakers</li> </ul>
Verwerking:	 
Verwerkingsvoorschriften:	Gedurende de verwerking mag de omgevings- en/of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan +5 °C.
Verwerking:	Het wapeningsweefsel in de wapeningsmortel drukken. De weefselbanen moeten onderling en met de randweefsels steeds minimum 10 cm overlappen. De zwarte rand op de weefsels toont de 10 cm zone aan. Het weefsel zo inbedden dat het volledig bedekt is met de mortel. Om het risico op scheuren of barsten te verkleinen, wordt een extra weefselstrook van ongeveer 300x300 mm loodrecht op de diagonaal van de gevelopening geplaatst. het weefsel beschermen tegen mechanische schade (bv. bij het structureren van de eindpleister door truweel op plakmes).
Verpakkingswijze:	In recycleerbare PE-folie.
Opslag:	Droog opslaan en beschermen tegen UV stralen (zonlicht). 12 maanden houdbaar

#### Technische parameters:

Artikel-Nr.	111402
Verpakkingswijze	
m <sup>2</sup> per pallet	1.500 m <sup>2</sup> /P
m <sup>2</sup> per rol	50 m <sup>2</sup> /EH
Afmetingen	5.000 x 100 cm
Lengte	5.000 cm
Breedte	100 cm
Kleur	orange
Verbruik	ca. 1,1 lfm/m <sup>2</sup>
Maaswijdte	4 x 4 mm
Treksterkte	> 2.000 N/50mm
Rek bij breuk	ca. 2 %/50mm
Gewicht	> 0,145 kg/m <sup>2</sup>
Ruw Gewicht	> 0,12 kg/m <sup>2</sup>
Toelating	ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078(ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004)



## RÖFIX P50

### Wapeningsweefsel

#### Algemene informatie:

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande. De informatie in deze technische fiche is een weerspiegeling van onze huidige kennis en praktische ervaringen. Deze informatie is niet bindend en heeft geen enkele contractuele rechtsverbintenis. Deze informatie geeft de klant niet de vrijheid om het product voor andere doeleinden te gebruiken. Onze producten en alle onderdelen zijn onderworpen aan een constante kwaliteitscontrole.

Onze technische staf staat steeds klaar om vragen omtrent het gebruik van de producten te beantwoorden. Gedetailleerde instructies kunnen worden verkregen alsook onze SDS fiches op aanvraag.