



Crème à injecter Bedasil CW

Crème à injecter exempte de solvant à base de silane pour l'étanchéité horizontale contre l'humidité ascendante dans la maçonnerie.

Caractéristiques techniques	Substance active : Teneur en substance active : Masse volumique : Couleur :	Silane env. 80 poids % env. 0,9 g/cm ³ blanc, crémeux	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• À utiliser en cas de pourcentage d'humidité élevé• Mise en œuvre sans pression• Pas de substances toxiques (à base d'eau)• Produit prêt à l'emploi• Mise en œuvre facile et rapide• À livrer en boudins		
Application	La crème à injecter Bedasil CW est utilisée comme produit à injecter contre l'humidité ascendante dans la maçonnerie. Le produit s'applique dans le joint horizontal en perçant des trous d'env. 12 mm ; si la maçonnerie est très humide, le produit peut être appliqué dans la maçonnerie. Il ne peut pas être employé dans le béton cellulaire.		
Mise en œuvre	Éliminer le crépi détaché, réparer les joints éventuellement de piètre qualité. Les matériaux qui ne peuvent pas entrer en contact avec la crème à injecter, comme le verre, les plantations et le bois traité, doivent être recouverts ou masqués. Percer des trous d'env. 12 mm, appliquer le plus bas possible à une distance entre axes de 100 à 120 mm par ex. à hauteur de la plinthe ou du sol ; la profondeur des trous = 20 mm de moins que l'épaisseur du mur. Nettoyer les trous des copeaux/débris, enfoncer la lance le plus loin possible dans le trou ; tout en remplissant le trou de crème, retirer la lance jusqu'à ce que le trou soit entièrement rempli de crème. Après traitement, colmater les trous avec un mortier de réparation.		
Température de mise en œuvre	Ne pas mettre en œuvre la crème à injecter Bedasil en dessous de +5 et au-dessus de +35 degrés.		
Nettoyage	L'outillage peut être nettoyé à l'eau.		
Consommation	Épaisseur de paroi	Profondeur du trou foré	Consommation p/m ¹ (8 trous)
	100 mm	80 mm	env. 80 ml
	120 mm	100 mm	env. 100 ml
	240 mm	220 mm	env. 220 ml
	360 mm	340 mm	env. 340 ml
	420 mm	400 mm	env. 400 ml
Conditionnement	Boudin de 600 ml et seau de 5, 10, 15 l		
Stockage	La crème à injecter Bedasil doit être stockée dans un emballage fermé, au frais, à l'abri du gel et au sec et se conserve 12 mois.		