



Fassatex 4140

Glasvezelwapening voor buitenbepleistering

Wettelijke info	Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatiebladen worden opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve landen en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS...) en de Röfix handboeken.
Toepassingsgebieden	Verstevigt de volledige bepleistering op een muur of de gedeeltelijke bepleistering op delen met scheurvorming.
Materiaalbasis	Glasvezel ETAG/CSTB gecertificeerd
Verwerking	De Fassatex wordt over het geheel geplaatst of over een deel van het te bedekken oppervlak in het laatste derde deel van de bepleisteringsdikte

SAP-artikelnummer	4140001050
Eenheid per pallet	24
Hoeveelheid per eenheid	Rol van 50 m lang x 100 cm breedte
Kleur	Wit
Maaswijdte	10 x10 mm
Gewicht	145 gr/m ²
Treksterkte	Tractiebestendig (normale omstandigheden) 1. Nominale waarde: Keten 2050 N Stramien 2250 N 2. Individuele waarde: Keten 1750 N Stramien 1900 N Tractiebestendig (na 90 dagen in gecementeerde oplossing): 1. Nominale waarde: Keten 900 N Stramien 1100 N 2. Individuele waarde: Keten 800 N Stramien 1000 N

Algemene richtlijnen: Met dit informatieblad verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. De informatie op dit technisch informatieblad stemt met onze huidige kennis en praktische gebruikservaring overeen. De informatie werd zorgvuldig en nauwgezet opgesteld, echter onder voorbehoud van juistheid en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor de verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie alleen motiveert geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaat de klant in principe niet van zijn plicht om het product zelf te controleren op zijn geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel. Onze producten worden, net als alle grondstoffen die erin zijn bevat, voortdurende gecontroleerd, waardoor een constante kwaliteit gewaarborgd is. Onze technische adviesdienst staat te uwer beschikking in geval van vragen met betrekking tot het gebruik en de verwerking en voor demonstratie van onze producten. De actuele stand van onze technische informatiebladen vindt u op onze website of kan op het nationale kantoor worden opgevraagd. Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatie bladen worden opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve landen (handboek ETICS IVP, etc.) en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS...) en de Röfix handboeken. Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke veiligheidsinformatiebladen terug. Deze veiligheidsinformatiebladen moeten vóór gebruik worden doorgelezen.