



## Röfix Algenkiller

### Röfix Algenreiniger



Wettelijke info	Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatiebladen worden opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve landen en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS...) en de Röfix handboeken.
Toepassingsgebieden	Kant en klare, transparante vloeibare oplossing voor het saneren van gevels en andere oppervlakken met algen, mossen, en schimmels. Algenkiller is voor buitengebruik en kan toegepast worden op thermische gevelisolatiesystemen (geen ontbinding).
Materiaalbasis	Fungiciden en algicide
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Niet giftig</li><li>• Geurloos</li><li>• Zonder oplosmiddelen</li><li>• Eenvoudige verwerking</li></ul>
Verwerking	
Gebruiksvoorwaarden	Gedurende de verwerking en droging mag de omgevings- en/of oppervlaktetemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet boven de +30°C zijn. Het product dient in elk geval droog te zijn vóór eventuele vorst. Niet toepassen bij direct zonlicht en bij regen.
Ondergrond	Alle ondergronden moeten droog, stofvrij, vorstvrij, absorberend, vlak, vrij van uitbloeiingen en voldoende ruw zijn.
Verwerking	Röfix Algenkiller is klaar voor gebruik. <b>Stap 1:</b> breng de algenkiller met een kwast aan op het oppervlakt en laat gedurende 12 à 16 uur inwerken. Na een inwerktijd van 12 à 16 uur, spuit en borstel het oppervlakt schoon. <b>Stap 2:</b> breng na het drogen van het gereinigde oppervlakt opnieuw Röfix Algenkiller aan. <b>Stap 3:</b> opnieuw na een droogtijd van 12 tot 16 uur kan een afwerkingslaag (bv. gevelverf) aangebracht worden met algenwerende eigenschappen.
Opmerkingen	Het is aan te bevelen om na het ontmossen en reinigen een afwerking aan te brengen die ook algenwerend is. Bij zogoed als alle RÖFIX afwerkingslagen (verven en sierpleisters) is dit mogelijk.
Gevenaanduiding	Gedetailleerde informatie vindt u op de veiligheidsfiche. Enkel verpakkingen zonder resten recycleren.
Bewaring	Koel, vrij van vorst en goed afgesloten bewaren. Bewaren gedurende ca. 12 maanden.

SAP-artikelnummer	2000148048
Verpakkingswijze	
Eenheid per pallet	60 EH/Pal.
Eenheid per pallet(CH)	60 EH/Pal.
Hoeveelheid per eenheid	10 kg/EH
Verbruik	0,1- 0,2 kg/m <sup>2</sup>
Gebruiksaanwijzingen	Gebruikswaarden zijn richtwaarden en hangen sterk af van de ondergrond en de verwerkingstechniek.
pH-waarde	ca. 6
Brandweerstand	Niet ontvlambaar

Algemene richtlijnen: Met dit informatieblad verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. De informatie op dit technisch informatieblad stemt met onze huidige kennis en praktische gebruikservaring overeen. De informatie werd zorgvuldig en nauwgezet opgesteld, echter onder voorbehoud van juistheid en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor de verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie alleen motiveert geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaat de klant in principe niet van zijn plicht om het product zelf te controleren op zijn geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel. Onze producten worden, net als alle grondstoffen die erin zijn bevat, voortdurend gecontroleerd, waardoor een constante kwaliteit gewaarborgd is.



## Röfix Algenkiller

### Röfix Algenreiniger



Onze technische adviesdienst staat te uwer beschikking in geval van vragen met betrekking tot het gebruik en de verwerking en voor demonstratie van onze producten.

De actuele stand van onze technische informatiebladen vindt u op onze website of kan op het nationale kantoor worden opgevraagd.

Bij de verwerking van onze producten moet de informatie op onze technische informatie bladen worden opgevolgd en moet er rekening worden gehouden met de algemene en specifieke normen van de respectieve landen (handboek ETICS IVP, etc.) en de aanbeveling van de respectieve nationale vakverenigingen (bv.: WTCB, IVP- ETICS...) en de Röfix handboeken.

Gedetailleerde veiligheidsinstructies vindt u ook op onze afzonderlijke veiligheidsinformatiebladen terug. Deze veiligheidsinformatiebladen moeten vóór gebruik worden doorgelezen.