

Zelfklevende folie

Materiaal: polyethyleen
 Kleur: transparant blauw
 Kleefstof: acrylaat-waterdispersie

Opslag en toepassing:

- De folie moet worden bewaard bij een temperatuur van ca 18-25 ° C, in droge en overdekte ruimtes.
- De optimale verwerkingstemperatuur is van 18° tot 30° C.
- Voordat u de folie aanbrengt, moet het oppervlak worden ontvet en vrij zijn van onzuiverheden. Het verwijderen van de folie van het beschermde oppervlak moet plaatsvinden bij een temperatuur van meer dan 5° C.
- De folie na de werkzaamheden onmiddellijk verwijderen.

Toepassing:

- Voor het afschermen van diverse materialen zoals sandwichpanelen voor daken, glanzend plaatmateriaal, ramen en diverse andere panelen in PVC.
- De folie is een loutere bescherming voor transport en montage. De folie biedt geen bescherming tegen corrosie, vocht en is geen weersbescherming.
- De distributeur is niet verantwoordelijk voor schade door fout gebruik en of opslag.

Catalogusgegevens:

Afmetingen: Breedte [mm] x lengte [m]:	Hoeveelheid per verpakking:	Code catalogus:
150 mm x 50 m	1	0464-18 15 50
300 mm x 50 m	1	0464-18 30 50
600 mm x 50 m	1	0464-18 60 50
300 mm x 75 m	1	0464-18 30 75
600 mm x 75 m	1	0464-18 60 75
1200 mm x 75 m	1	0464-18 99 75



Zelfklevende folie

Technische gegevens

Gegevens	Eenheid	Waarde	Normering
Dikte	µm	35 ± 10%	-
Breedte	mm	van 20 tot 1300 ± 5	-
Dichtheid	g/cm ³	0,95 ± 0,03	-
Longitudinale sterkte	Mpa	>20	EN ISO 527-3 : 1998
Transversale kracht	Mpa	>15	EN ISO 527-3 : 1998
Rek bij longitudinale breuk	%	>350	EN ISO 527-3 : 1998
Rek bij transversale breuk	%	>450	EN ISO 527-3 : 1998
Hechting	N	0,20-0,25 ± 0,1	-
Diameter rol	mm	Ø 76-77	-
Temperatuurbestendigheid	°C	van -40 tot + 90	-